

## VINTAGE

### SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

<b>CARATTERISTICHE</b> <i>CHARACTERISTICS</i>			
Spessore <i>Thickness</i>	: 0.9/1.1 mm		
Origine Materia Prima <i>Origin of raw material</i>	: Bovine Esotico : <i>Exotic cowhide</i>		
Tipo di Concia <i>Tanning</i>	: Al Cromo : <i>Chrome</i>		
Tintura <i>Dyeing</i>	: Tintura passante : <i>Through dyed</i>		
Tipo di Rifinitura <i>Finishing</i>	: Fiore con oli e cere naturali : <i>Full Grain with natural oils and waxes</i>		
<b>ANALISI</b> <i>TEST</i>	<b>METODO DI PROVA</b> <i>TEST METHOD</i>	<b>VALORI GARANTITI</b> <i>MINIMAL VALUE</i>	
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Color fastness to rubbing dry</i>	UNI EN ISO 11640	: 50 cicli : <i>50 cycles</i>	≥ 4 Scala Grigi ≥ 4 <i>Greyscale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Color fastness to rubbing wet</i>	UNI EN ISO 11640	: 20 cicli : <i>20 cycles</i>	≥ 3/4 Scala Grigi ≥ 3/4 <i>Greyscale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino <i>Color fastness to rubbing with alkaline perspiration</i>	UNI EN ISO 11640	: 20 cicli : <i>20 cycles</i>	≥ 3/4 Scala Grigi ≥ 3/4 <i>Greyscale</i>
Solidità alla luce <i>Light fastness</i>	UNI EN ISO 105-B02	:	≥ 3 Scala dei blu ≥ 3 <i>Bluescale</i>
Resistenza allo strappo <i>Tear strength</i>	UNI EN ISO 3777-1	:	≥ 20 N
Adesione della rifinitura <i>Finish adesion</i>	UNI EN ISO 11644	:	-
Determinazione del pH <i>pH determination</i>	UNI EN ISO 4045	:	pH ≥ 3.5
Resistenza alla Flessione <i>Flexing endurance</i>	UNI EN ISO 5402-1	: 50000 cicli nessun danno : <i>50000 Cycles no damage</i>	
Resistenza al Fuoco <i>Flammability</i>	UNI EN ISO 1021-1: 2006 UNI EN ISO 1021-2: 2006	: Mancata accensione : <i>Misfire</i>	