

PAMPLONA

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERSISTICHE CHARACTERISTICS	
Spessore Thickness	: 1.6/1.8 mm
Origine Materia Prima Origin of raw material	: Bovine Esotico selezionato : Exotic selected cowhide
Tipo di Concia Tanning	: Al Cromo : Chrome
Tintura Dyeing	: Tintura passante : Through dyed
Tipo di Rifinitura Finishing	: Fiore ritoccato stampato : Retouched printed grain

ANALISI TEST	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI GARANTITI MINIMAL VALUE	
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Color fastness to rubbing dry</i>	UNI EN ISO 11640	: 500 cicli <i>: 500 cycles</i>	≥ 4 Scala Grigi ≥ 4 Greyscale
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Color fastness to rubbing wet</i>	UNI EN ISO 11640	: 250 cicli <i>: 250 cycles</i>	≥ 3/4 Scala Grigi ≥ 3/4 Greyscale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino <i>Color fastness to rubbing with alkaline perspiration</i>	UNI EN ISO 11640	: 80 cicli <i>: 80 cycles</i>	≥ 3/4 Scala Grigi ≥ 3/4 Greyscale
Solidità alla luce <i>Light fastness</i>	UNI EN ISO 105-B02	:	≥ 5 Scala dei blu ≥ 5 Bluescale
Resistenza allo strappo <i>Tear strength</i>	UNI EN ISO 3777-1	:	≥ 20 N
Adesione della rifinitura Finish adesion	UNI EN ISO 11644	:	≥ 2 N/Cm
Determinazione del pH pH determination	UNI EN ISO 4045	:	pH ≥ 3.2
Resistenza alla Flessione <i>Flexing endurance</i>	UNI EN ISO 5402-1	: 50000 cicli nessun danno <i>: 50000 Cycles no damage</i>	
Resistenza al Fuoco <i>Flammability</i>	UNI EN ISO 1021-1: 2006 UNI EN ISO 1021-2: 2006	: Mancata accensione <i>: Misfire</i>	