






JEANS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	
Tipologia <i>Type</i>	: micro ciniglia intrecciata : <i>woven micro chenille</i>
Peso <i>Weight</i>	: 560 gr/ml +/- 5%
Larghezza <i>Width</i>	: 142 cm
Composizione <i>Composition</i>	: 100% poliestere : <i>100% polyester</i>
Codice Doganale <i>Customs Code</i>	: 5407 61 3000
    	

ANALISI TEST	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI GARANTITI MINIMAL VALUE
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Color fastness to rubbing dry</i>	EN ISO 105 X12: 2016	: grado 4-5 : <i>grade 4-5</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Color fastness to rubbing wet</i>	EN ISO 105 X12: 2016	: grado 4 : <i>grade 4</i>
Resistenza all'abrasione con metodo MARTINDALE <i>Abrasion resistance by MARTINDALE method</i>	EN ISO 12947 - 2: 2017 EN ISO 12947 - 2: 2016	: 50000 cicli nessun danno : <i>50000 cycles no damage</i>
Resistenza alla trazione: Ordito <i>Tensile strength: Warp</i>	EN ISO 13934 -1:2014 EN ISO 13934-1:2013	: 1720N
Resistenza alla trazione: Trama <i>Tensile strength: Weft</i>	EN ISO 13934 -1:2014 EN ISO 13934-1:2013	: 445N
Allungamento alla massima forza di trazione: Ordito <i>Elongation at maximum tensile force: Warp</i>	EN ISO 13934 -1:2014 EN ISO 13934-1:2013	: 36%
Allungamento alla massima forza di trazione: Trama <i>Elongation at maximum tensile force: Weft</i>	EN ISO 13934 -1:2014 EN ISO 13934-1:2013	: 22%
Resistenza al Fuoco <i>Flammability</i>	EN 1021-1: 2014 (Smouldering Cigarette)	: Mancata accensione : <i>Misfire</i>